Technisches Merkblatt

TITAN Heizkörperlack

Hitzebeständiger Glanzlack auf PU-Basis

Eigenschaften

- Hoch abrieb-, kratz- und stoßfest
- Schnell trocknend
- Hoher Weißgrad, nicht vergilbend
- Glanzstabil

Wasserbasierter Speziallack für die Beschichtung von Heizkörpern. Mit sehr gutem Verlauf und sehr guter Kantenabdeckung, schnell trocknend. Hitzebeständig, sehr strapazierfähig, nicht vergilbend, glanzstabil und geruchsneutral.

Packungsgrößen
750 ml, 2,5 l

Zusammensetzung
Acrylatdispersion, Polyurethandispersion, Titandioxid, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel, (Methyl-/Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon).

Auftragsverfahren
Streichen, Rollen, Spritzen.

Verdünnung: Bei Bedarf für die Zwischenbeschichtung mit max. 10% Wasser verdünnen.

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

Neu-Anstrich
Ein- oder zweimal mit Albrecht TITAN Heizkörperlack beschichten.

Renovierung
Industriell beschichtete Heizkörper (Pulverlacke) auf Überstreichbarkeit prüfen. Roststellen sind zu entfernen und mit Albrecht Rostschutzgrund zu grundieren.

Werkzeugreinigung
Mit Wasser.

Trocknung (20 °C)
nach ca. 2 Std. staubtrocken, überstreichbar nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit
Für 1 m² ca. 100 ml

Hinweise
Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. + 8 °C.

Lagerung
Stets verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.

Sicherheitsratschläge
Während und nach der Verarbeitung Innenräume gründlich lüften, Spritznebel nicht einatmen, das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haut- und Augenkontakt vermeiden, ggf. sofort mit Wasser spülen. Zum Schutze der Umwelt nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält Isothiazolinon-Derivate.
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 / 63 33 37 82.

VOC-Untergruppe: i
VOC 2010-Grenzwert: 140 g/l
max. VOC-Gehalt: 140 g/l
Produkt-Code: M-LW01

Recycling-Hinweise
Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG · Industriestraße 24-26 · D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0 · Fax 0 61 31 / 62 09 - 40 · www.lack-albrecht.de · info@lack-albrecht.de

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.