



# Schwimmbecken- Farbe Für außen

### Eigenschaften

Seidenglanzende Spezial- Kunststofffarbe auf Chlorkautschuk-Basis für Schwimmbecken, Springbrunnen, Zier- und Fischteiche aus Beton sowie sonstige mineralische Untergründe im Außenbereich. Hohe Deckkraft. Beständig gegen ozonisiertes und gechlortes Wasser, handelsübliche Schwimmbeckenreiniger, schwache Säuren und Laugen.

### Farbtöne

0118 seegrün  
0119 ozeanblau  
0120 capriblau  
9110 weiß

### Packungsgrößen

10 Liter (außer weiß)  
2,5 Liter  
750 ml

### Produkt-Code

M - PL 03

### Zusammensetzung

Chlorkautschuk, anorganische und organische Pigmente, Weichmacher, Aromaten, Ester, Glykolether, Additive.

### Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

### Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren.

### Verdünnung

ALBRECHT Spezialverdünner L27.

### Wichtige Hinweise

Becken frühestens nach 10 regenfreien Tagen befüllen. Sollen Fische eingesetzt werden, das Becken nach einem Tag wieder völlig entleeren und nochmals mit frischem Wasser befüllen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Lufttemperatur sowie bei starker Sonneneinstrahlung verarbeiten.

### Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern. Lagerstabilität 2 Jahre.

### Neu-Anstrich

Neue Betonflächen mindestens 5 Wochen abbinden lassen. Grundanstrich mit ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe, verdünnt mit ca. 10 % ALBRECHT Spezial-Verdünner L27 oder Nitroverdünner. Schlussanstrich unverdünnt aufbringen.

### Renovierung

Altanstrich auf Haftfestigkeit und Überstreichbarkeit durch Anlegen einer Probefläche prüfen. Algenbewuchs und Kalkablagerungen mit Hochdruckreiniger sorgfältig entfernen. Nicht-tragfähige Altanstriche z.B. mit Sandstrahlgerät entfernen. Sandenden Untergrund festigen mit lösemittelhaltigem Tiefgrund. Fest haftende Altanstriche anrauen. ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe 1-2-mal unverdünnt streichen oder rollen.

### Werkzeugreinigung

Mit ALBRECHT Spezialverdünner L27 oder Nitroverdünner.

### Trocknung (20 °C), 65% rel. Luftfeuchte

Staubtrocken nach ca. 30 Min., überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std.

### Ergiebigkeit

ca. 10 m<sup>2</sup>/Liter bei einem Anstrich.

### Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**ADR:** entfällt

**WGK:** 2

### Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.